

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 303 039 B1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag der Patentschrift: **05.01.94**

(51) Int. Cl.⁵: **C08B 31/12**

(21) Anmeldenummer: **88110448.3**

(22) Anmeldetag: **30.06.88**

(54) Verfahren zur Trockenkationisierung von Stärke II.

(30) Priorität: **08.08.87 DE 3726427**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
15.02.89 Patentblatt 89/07

(45) Bekanntmachung des Hinweises auf die
Patenterteilung:
05.01.94 Patentblatt 94/01

(94) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE DE ES FR GB IT NL SE

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 233 336
BE-A- 520 540
DE-A- 2 900 073
US-A- 3 479 220

CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 93, no. 6, Au-
gust 1980, Seite 129, Zusammenfassung Nr.
48956p, Columbus, Ohio, US; & **JP-A-80 34**
207 (DASUKIN FRANCHISE CO., LTD)
10-03-1980

(73) Patentinhaber: **Degussa Aktiengesellschaft**
Weissfrauenstrasse 9
D-60311 Frankfurt(DE)

(72) Erfinder: **Stober, Reinhard, Dr.**
Borwiesenweg 22
D-6467 Hasselroth 2(DE)
Erfinder: **Fischer, Wolfgang**
Hanauer Landstrasse 20
D-8756 Kahl(DE)
Erfinder: **Huss, Michael**
Richard-Wagner-Strasse 28a
D-6236 Eschborn(DE)
Erfinder: **Pieter, Reimund, Dr.**
Am Sturzkopf 4
D-6330 Wetzlar(DE)

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

5 Es ist bekannt, Stärke oder Stärke enthaltende Substanzen in sogenannten Trockenverfahren mit kationischen Verätherungsmitteln umzusetzen. Bei diesen Verfahren führt man die Reaktion nicht in einer wässrigen Suspension, sondern mit einer oberflächlich als trocken erscheinenden Stärke durch. Gemäß US-PS 4 127 563 setzt man für die Kationisierung Alkylhalohydrine bei einem pH-Wert von ≤ 9 und einer Temperatur von 25 bis 60 °C ein.

Aus der EP-PS 31 477 ist ebenfalls ein Verfahren zur Umsetzung von Stärke mit Alkylenepoxiden bekannt, die in Gegenwart von Wasser, Calciumhydroxid oder Calciumoxid bei Temperaturen von 50 bis 120 ° C durchgeführt wird.


Gemäß US-PS 4 281 109 empfiehlt es sich, das Verätherungsreagenz und das Alkali- oder Erdalkalihydroxid vorzumischen und erst dann mit der Stärke zu vermengen.

Allen aufgeführten Verfahren ist gemeinsam, daß bis zum Abschluß der Verätherungsreaktion das Reaktionsgemisch ständig gemischt werden muß.


Zusätzlich muß man Ausbeuteverluste hinnehmen. Aufgabe der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von kationischen Stärkeäthern, bei dem trotz niedriger Reaktionstemperaturen gleichzeitig nur sehr wenig Rührenergie aufzuwenden ist, Reaktionsgefäße nur kurzzeitig blockiert und sehr gute Ausbeuten erzielt werden, sowie ein Absieben nicht nötig ist.

Die Zwischenliteratur EP-A-0 233 336 beschreibt ein Trockenverfahren zur Herstellung von kationischen Stärkeäthern durch Umsetzung von Stärke mit Alkyldenepoxiden in Gegenwart von Wasser in alkalischen Medium und in Gegenwart einer feinteiligen Kieselsäure.

Verfahren zur Herstellung verätherter Stärken durch Umsetzung von Stärke mit Alkylenerpoxiden der allgemeinen Formeln



oder



in denen $n = 1, 2$ oder 3 bedeutet, R_1, R_2 und R_3 gleiche oder verschiedene Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder R_1 den Benzylrest darstellen, und X^- Chlorid, Bromid, Sulfat oder Acetat, in
 15 alkalischem Medium in Gegenwart von 10 bis 35 Gew.-% Wasser, bezogen auf die Stärke (atro), und 0,01 bis 2,0 Gew.-% einer feinteiligen hydrophilen Kieselsäure (bezogen auf die Gesamtmenge der Mischung) mit einer spezifischen Oberfläche zwischen 60 und 700 m^2/g (BET-MESSUNG nach Din 66131) dadurch gekennzeichnet wird, daß man die Umsetzung in Gegenwart von Alkalisilikaten und/oder -aluminaten oder eines Gemisches aus Alkali- oder Erdalkalihydroxiden bzw. -oxiden und Alkalicarbonaten oder eines Gemisches
 20 einer oder mehrerer dieser Hydroxide, Oxide oder Carbonate mit einem Alkalisilikat und/oder -aluminat durchführt, in einer Menge, die so beschaffen ist, daß der pH-Wert der verätherten Stärke bei >9 (1 Gew.-% Suspension) liegt.

Erfindungsgemäß geht man dabei so vor, daß man die Mischung aus Stärke, alkalisch wirkenden Substanzen gemäß Anspruch 1, Kieselsäure und Alkylenepoxid, das im allgemeinen als wässrige Lösung
 25 eingesetzt wird, in einem Intensivmischer innerhalb von 10 Sekunden bis 25 Minuten, bevorzugt 20 Sekunden bis 5 Minuten homogenisiert, dann ausschleust und in dem vorgesehenen Lagerbehältnis wie z. B. einem Silo oder auch in den für den Versand vorgesehenen Verpackungen die Kationisierungsreaktion bis zum Ende ablaufen läßt.

Weitere Mischenergien müssen dann nicht mehr für weitere Verfahrensschritte aufgewendet werden.
 30 Zusätzlich erweist es sich als vorteilhaft, daß man bevorzugt in einem Temperaturbereich arbeitet, in dem sich in Abhängigkeit von z. B. jahreszeitlich bedingten Schwankungen der Umgebungstemperatur die Raumtemperatur von anspruchlosen Warenlagern bewegt, d. h. von 18 bis 30 °C, insbesondere 20 bis 25 °C.


Versuche zeigen, daß das eingesetzte Epoxid vollständig abreagiert. Bei einer Temperatur von 20 °C
 35 sind nach 7 Tagen nur noch Spuren von <10 ppm Epoxid/kg Stärke festzustellen.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellte Stärken besitzen keinen Grobanteil und können ohne Nachbehandlung (Absieben) eingesetzt werden.


Als Intensivmischer geeignet sind z. B. Pflugscharmischer (kontinuierlich und diskontinuierlich), Befeuchtungs-Durchflußmischer (kontinuierlich).

40 Zur Herstellung kationischer Stärkeäther nach dem erfindungsgemäßen Verfahren können native oder modifizierte Stärke oder Stärke enthaltende Substanzen beliebiger Herkunft eingesetzt werden. Mit besonderem Vorteil wird native Weizen-, Mais-, Tapioca- oder Kartoffelstärke verwendet.

Erfindungsgemäß erfolgt die Verätherung der Stärke mit Alkylenepoxiden der allgemeinen Formel



oder vorzugsweise



in der n eine Zahl von 1, 2 oder 3 ist, R₁, R₂ und R₃ gleiche oder verschiedene Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder R₁ den Benzylrest darstellt und X^e Chlorid, Bromid, Sulfat oder Acetat bedeuten, insbesondere aber Chlorid.

- Man setzt je Mol Stärke, berechnet als Anhydroglukoseeinheit in der Trockensubstanz, 0,005 bis 0,500 Mol Epoxid gemäß den Formeln (I) oder (II), vorzugsweise 0,01 bis 0,25 Mol Epoxid ein. Daraus resultiert ein Substitutionsgrad (DS) von 0,005 bis 0,300, bevorzugt von 0,01 bis 0,20.

- Erfindungsgemäß wird die Verätherung der Stärke mit den Alkylenepoxiden in einem Medium vorgenommen, das 10 bis 35 Gew.-%, insbesondere 20 bis 25 Gew.-%, Wasser und 0,2 bis 4,0 Gew.-%, insbesondere 0,4 bis 3,0 Gew.-% eines Alkalisilikats und/oder -aluminats enthält. Verwendbar sind auch Gemische aus Alkali- oder Erdalkalihydroxiden bzw. -oxiden und Alkalicarbonaten.

Geeignet sind ebenso Gemische aus einem oder mehreren dieser Oxide, Hydroxide oder Carbonate mit einem Alkalisilikat und/oder -aluminat.

Alkali bedeutet insbesondere Natrium oder Kalium, Erdalkali insbesondere Calcium. Als Silikat wird besonders Natriummetasilikat verwendet.

- Neben diesen Komponenten müssen 0,01 bis 2,0 Gew.-%, bevorzugt 0,1 bis 1,0 Gew.-%, einer feinteiligen hydrophilen Kieselsäure in dem Reaktionsgemisch vorhanden sein, bezogen auf dessen Gesamtmenge.

Dabei kann es sich um gefällte oder durch Flammenhydrolyse erzeugte Kieselsäuren handeln.

- Die spezifischen Oberflächen liegen zwischen 60 und 700 m²/g, bevorzugt 100 und 450 m²/g (BET-Messung nach DIN 66 131, N₂-Adsorption bei der Temperatur des flüssigen Stickstoffs, vorheriges Ausheizen der Probe bei 110 °C).

Bevorzugt eingesetzt werden hydrophile gefällte Kieselsäuren mit einer spezifischen Oberfläche von 190 bis 450 m²/g, insbesondere eine sprühgetrocknete gefällte Kieselsäure mit einer spezifischen Oberfläche von 190 m²/g (BET-Messung).

- Man setzt vorzugsweise ein pulverförmiges Gemisch aus Kieselsäure und den alkalisch wirkenden Substanzen, insbesondere Alkalisilikat und/oder Alkalialuminat ein (im folgenden Text Aktivator genannt).

Der Aktivator enthält 2 bis 50 Gew.-%, bevorzugt 10 bis 40 Gew.-%, Kieselsäure. Die Differenz zu 100 % wird durch die alkalisch wirkenden Substanzen gemäß Anspruch 1 aufgefüllt.

- Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Aktivator als Pulver vorliegen muß und jeweils die Menge an Aktivator eingesetzt wird, die zu einem Endprodukt mit einem pH-Wert von > 9 (1 Gew.-%ige Stärkesuspension), insbesondere 10 - 11,2, führt.

Die Reihenfolge bei der Vermischung der Reagentien ist im allgemeinen nicht als kritisch anzusehen.

Als vorteilhaft hat sich jedoch herausgestellt, (Chargenmischer) zuerst Stärke und Aktivator miteinander bis zu 10 Minuten zu mischen und anschließend das Epoxid in Form einer wässrigen Lösung aufzusprühen.

- Das bei der Herstellung des Epoxids durch Umsetzung des entsprechenden Halogenhydrins mit alkalisch wirkenden Substanzen, wie z. B. Alkalihydroxid, anfallende Gemisch kann unmittelbar verwendet werden, wenn das dabei entstehende Alkalihalogenid im Endprodukt nicht stört (Korrosionsgefahr). Dieses wird weder gewaschen noch neutralisiert und kann direkt eingesetzt werden.

- Es kann natürlich auch die nach dem Stand der Technik übliche Neutralisation und ein Auswaschen des alkalisch wirkenden Anteils in der kationisierten Stärke erfolgen, wenn dies unter Berücksichtigung des Einsatzzweckes der Stärke sinnvoll zu sein scheint.

Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens kann man auch hochsubstituierte kaltwasserlösliche Stärken mit einem Substitutionsgrad von 0,08 bis 0,30 herstellen.

- Arbeitet man bei der vorhandenen Raum- bzw. Umgebungstemperatur, benötigt man weder für die Mischvorrichtung noch für die sich anschließende Abreaktion eine Temperaturregelung und erhält trotzdem die gewünschten Produkte mit hohen Ausbeuten.

Es sind dann sogar zusätzliche Reaktionsbehälter überflüssig, da das Reaktionsgemisch nach der intensiven Durchmischung z. B. in die für den Versand vorgesehenen Verpackungen oder in ein Lagersilo abgefüllt werden kann und dort abreagiert.

- Die geringe Verweilzeit im Mischaggregat ermöglicht gleichzeitig die kontinuierliche Durchführung der Trockenkationisierung, während nach dem Stand der Technik aufgrund der langen Mischzeiten nur die absatzweise Kationisierung von Stärke bekannt und sinnvoll war.

- Die erfindungsgemäß herstellbaren kationisierten Stärken eignen sich zur Anwendung z. B. als Retentionshilfsmittel, als Zusatzmittel zur Masse bei der Papierherstellung zur Verbesserung der Papierfestigkeit, an der Leimpresse bei der Papierherstellung, als Verdickungsmittel, als Flockungsmittel für die Abwasserbehandlung und bei der Herstellung von Gips.

Die nachfolgenden Beispiele illustrieren den Gegenstand der Erfindung.

Es werden folgende Aktivator-Typen für die Kationisierung von Stärken durch intensives Vermischen hergestellt:

EP 0 303 039 B1

Die Zusammensetzung des Metasilikats lautet:

48,0 ± 1.0 % SiO₂, 51.0 ± 1.0 % Na₂O

(Henkel KGaA, "Natriummetasilikat wasserfrei")

die des Aluminats:

5 52 - 55 % Al₂O₃, 37 - 39 % Na₂O

(Dynamit Nobel AG, "Natriumaluminat 'Dynaflock'")

Tabelle 1

Type	Aktivatorgemische
	Zusammensetzung (Gew.-%)
PC # 1	76,85 % Natriummetasilikat 23,15 % KS (sprühgetrocknete Kieselsäure 190 m ² /g)
PC # 2	44,90 % Natriummetasilikat 27,78 % Calciumhydroxid 27,32 % KS
PC # 3	48,81 % Calciumhydroxid 34,13 % Natriumcarbonat 17,96 % KS
PC # 4	79,25 % Natriumaluminat 20,75 % KS
PC # 5	38,31 % Natriummetasilikat 43,60 % Natriumaluminat 18,90 % KS
PC # 6	51,45 % Natriumaluminat 27,20 % Calciumhydroxid 21,35 % KS
PC # 7	63,00 % Natriummetasilikat 37,00 % KS

Beispiele

Allgemein gültige Angaben:

40 Es wurden jeweils 1000 g (5.230 Mol) native Kartoffelstärke (Feuchtegehalt 15,2 % Gehalt an unlöslichem Stickstoff 0,010 %) 5 Minuten lang intensiv mit dem angegebenen Aktivator vermischt (Pflugschärmer) und die Reagenzlösung, welche jeweils 25,38 g (entsprechend einem theoretischen DS von 0,032) 2,3-Epoxypropyltrimethylammoniumchlorid enthielt, bei laufendem Mischer innerhalb von 1 Minute zugetropft. (Nr. 7: Die Reagenzlösung enthielt 158,61 g Reagenz, entsprechend einem theoretischen DS von 0,200)

Nach weiteren 15 Minuten Mischdauer wurde das Reaktionsgut in Polyethylensäcken verpackt und nach 2 Tagen Lagerzeit analysiert.

Abmischung und Lagerung erfolgten bei (20 °C).

50 Die Ausbeute bzw. der Substitutionsgrad (DS) wurden durch Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl am ausgewaschenen Produkt bestimmt.

Waschlösung: iso-Propanol/Wasser (60:40 Gew.-%).

55

EP 0 303 039 B1

Tabelle 2

Nr.	Aktivator		Reagenzlösung		Ausbeute
	Typ	Menge	Menge	prakt. DS	
1	PC # 1	18,32 g	158,84 g	0,0275	85,9 %
2	PC # 2	15,52 g	157,96 g	0,0283	88,4 %
3	PC # 3	24,85 g	160,90 g	0,0214	66,9 %
4	PC # 4	20,44 g	159,51 g	0,0279	87,2 %
5	PC # 5	20,35 g	158,90 g	0,0288	90,0 %
6	PC # 6	17,47 g	158,02 g	0,0279	87,2 %
7	PC # 7	34,42 g	374,47 g	0,1630	81,5 %

Viskositäten nach Brabender

(Literatur: W.C. Shneg, K.H. Tipples: the Amylograph Handbook
The American Association of Cereal Chemists,
St. Paul 1980,
ISBN: 0-913250-15-5

Die Viskogramme wurden 1 Woche nach Abmischung aufgenommen.


Gerät:	Brabender Viskograph E
Kleisterkonzentration:	5,0 Gew.-%
Anfangstemperatur:	25 ° C
Heizrate:	3 grd/min.
1. Haltezeit:	95 ° C
1. Haltezeit:	30 min.
Kühlrate:	3 grd/min.
1. Haltezeit:	50 ° C
2. Haltezeit:	30 min.

Tabelle 3


(Werte in Brabender-Einheiten)			
Nr.	Peak	95 ° C 30 min.	50 ° C 30 min.
1	865	312	430
2	675	220	305
3	669	185	252
4	830	270	359
5	860	321	408
6	779	188	240
7	kaltwasserlöslich		

Patentansprüche

- Verfahren zur Herstellung verätherter Stärken durch Umsetzung von Stärke mit Alkylenerpoxiden der allgemeinen Formeln



oder




in denen $n = 1, 2$ oder 3 bedeutet, R_1, R_2 und R_3 gleiche oder verschiedene Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder R_1 den Benzylrest darstellen, und X^- Chlorid, Bromid, Sulfat oder Acetat, in alkalischem Medium in Gegenwart von 10 bis 35 Gew.-% Wasser, bezogen auf die Stärke (atro), und 0,01 bis 2,0 Gew.-% einer feinteiligen hydrophilen Kieselsäure (bezogen auf die Gesamtmenge der Mischung) mit einer spezifischen Oberfläche zwischen 60 und 700 m^2/g (BET-MESSUNG nach Din 66131)

dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzung in Gegenwart von Alkalisilikaten und/oder -aluminaten oder eines Gemisches aus Alkali- oder Erdalkalihydroxiden bzw. -oxiden und Alkalicarbonaten oder eines Gemisches einer oder mehrerer dieser Hydroxide, Oxide oder Carbonate mit einem Alkalisilikat und/oder -aluminat durchführt, in einer Menge, die so beschaffen ist, daß der pH-Wert der verätherten Stärke bei $>9 <1$ Gew.-% Suspension) liegt.


2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man ein pulverförmiges Gemisch aus der Kieselsäure und den alkalisch wirkenden Verbindungen einsetzt.
3. Verfahren gemäß den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß man das die Stärke enthaltende Reaktionsgemisch in einem Intensivmischer innerhalb von 10 Sekunden bis 25 Minuten homogenisiert, dann ausschleust und in dem vorgesehenen Lagerbehältnis ausreagieren läßt.

Claims

1. Process for the preparation of etherified starches by reaction of starch with alkylene epoxides of the general formula



or




in which $n = 1, 2$ or 3 , R^1 , R^2 and R^3 are identical or different alkyl radicals having 1 to 4 carbon atoms or R^1 represents the benzyl radical, and X^- denotes chloride, bromide, sulphate or acetate, in an alkaline medium in the presence of from 10 to 35% by weight of water, based on the starch (atro) and 0.01 to 2.0% by weight of a finely divided hydrophilic silica (based on the total amount of the mixture) having a specific surface area of between 60 and 700 m^2/g (BET measurement in accordance with DIN 66 131), characterized in that the reaction is carried out in the presence of alkali metal silicates and/or aluminates or in the presence of a mixture of alkali metal or alkaline earth metal hydroxides or oxides and alkali metal carbonates or in the presence of a mixture of one or more of these hydroxides, oxides or carbonates with an alkali metal silicate, and/or aluminate, in an amount such that the pH of the etherified starch is > 9 (1% strength by weight suspension).


2. Process according to Claim 1, characterized in that a pulverulent mixture of the silica and the alkaline substances is used.
3. Process according to Claims 1 and 2, characterized that the starch-containing reaction mixture is homogenized in an intensive mixer for from 10 seconds to 25 minutes and then discharged and the reaction is allowed to run to completion in the intended storage tank.

Revendications

1. Procédé de fabrication d'amidons étherifiés par réaction d'amidon avec des alkylèneépoxys de formule générale :



ou



dans lesquelles

$n = 1, 2$ ou 3

R_1 , R_2 , R_3 sont des radicaux alkyle égaux ou différents avec de 1 à 4 atomes de carbone ou R_1 représente le radical benzyle et

X^- est un chlorure, bromure, sulfate ou acétate en milieu alcalin en présence de 10 à 35 % en poids

EP 0 303 039 B1

d'eau, par rapport à l'amidon (absolument sec), et de 0,01 à 2,0 % en poids d'un acide silicique finement divisé hydrophile (par rapport au poids total du mélange) avec une surface spécifique entre 60 et 700 m²/g (mesure BET selon dyne 66131).

caractérisé

- 5 - en ce qu'on réalise la réaction en présence de silicates et/ou d'aluminates alcalins ou d'un mélange d'hydroxydes ou d'oxydes alcalins ou alcalinoterreux et de carbonates alcalins ou d'un mélange d'un ou plusieurs de ces hydroxydes, oxydes ou carbonates avec un silicate alcalin et/ou un aluminat alcalin, en une quantité, qui est pourvue, de façon que le pH de l'amidon éthérifié soit > 9 (suspension à 1 % en poids).
- 10 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on met en oeuvre un mélange pulvérulent de l'acide silicique et des composés à action alcaline.
- 15 3. Procédé selon les revendication 1 et 2, caractérisé en ce qu'on homogénéise le mélange réactionnel contenant de l'amidon dans un mélangeur intensif pendant 10 secondes à 25 minutes, ensuite on écluse et on laisse terminer la réaction dans le récipient de stockage prévu.

20

25

30

35

40

45

50

55

